


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **CELLPACK TUB TERMO SB 6.0-2.0 NEGRU, ROLA 10M - CELLPACK**

Tub termocontractibil SR1F pe rola 6.0-2.0, proportia de contractare 3:1 - Cellpack  
Domenii de utilizare - aplicatii universale de izolare, marcare, protectie mecanica, etc  
Culori - negru

Proprietati:

- perete subtire
- interiorul tubului neadezivat
- ignifug
- fara silicon
- rezistenta ridicata la rupere
- stabilitate termica excelenta
- proprietati electrice exceptionale
- rezistenta la radiatii UV si agenti chimici
- non coroziv

Tuburile SB vin livrate pe role, in cutii practice cu dozator

| Proprietati                        | Valoare                 | Test             |
|------------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Proprietati fizice</b>          |                         |                  |
| Densitate                          | ~ 1.4 g/cm <sup>3</sup> | ASTM-D 152, A-4  |
| Duritate                           | > 50 Shore D            | ISO 868          |
| Alungirea la rupere                | 400 %                   | IEC 811-1-1      |
| Rezista la rupere                  | 13 MPa                  | IEC 811-1-1      |
| Contractibilitatea la caldura      | < 10 %                  | ASTM-D 2671      |
| Raportul de contractare            | 2 : 1                   | IEC 811-1-1      |
| <b>Proprietati termice</b>         |                         |                  |
| Temperatura optima de depozitare   | < 60 °C                 | -                |
| Temperatura de aplicare            | -55 °C pana la +125 °C  | IEC 216          |
| Temperatura de contractare         | > 110 °C                | CPT-Net          |
| Proprietati la ardere              | Ignifug                 | ASTM-D 876       |
| Modulul de elasticitate            | < 175 MPa               | ASTM-D 882       |
| Flexibilitate la temperaturi joase | -55 °C                  | ASTM-D 2671 C    |
| Intarirea (60 h la 150 °C)         |                         | IEC 811-1-1      |
| Alungirea la rupere                | 250 %                   |                  |
| Rezista la rupere                  | 11 MPa                  |                  |
| <b>Proprietati electrice</b>       |                         |                  |
| Fora dielectrica                   | 20 kV/mm                | DIN VDE 0303 R.2 |
| Rezista la polimerizatie           | 10" Qx cm               | DIN VDE 0303 R.3 |
| Constanta dielectrica              | 2.5                     | DIN 53453 R.2+3  |
| <b>Proprietati chimice</b>         |                         |                  |
| Corozie                            | II                      | ASTM-D 2671 A+B  |
| Absorbtie de apa                   | < 0.15 %                | VDE 0472         |
| Rezista la miros galben pe caldura | Grupa 1                 | ISO 846          |

Pret: 108,92 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tub-termo-sb-6-0-2-0-negru-rola-10m-cellpack>